

## Консервационное масло.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Osyris 3000 – антикоррозионное консервационное масло. Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 6743/8 (1987): категория RD.
- Антикоррозионная долговременная защита механизмов и металлов, труб, валов, направляющих, хранящихся в закрытых зонах, в разобранном состоянии.
- Защита разнообразных механических деталей, шестерней в оболочках, коробок передач и т.д.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Osyris 3000 защищает детали, образуя на них масляную, невысыхающую пленку, липкую и прочную одновременно.
  - Очень хорошо распределяется по поверхности.
  - Слабые водоотталкивающие свойства
  - Хорошая устойчивость во влажной, водной и кислотной среде
  - Подавление коррозии, возникающей в результате касания поверхности, особенно полированной, руками.
  - Нанесение защитного состава можно контролировать: при осмотре с помощью лампы Вуда на поверхности проявляется желтый флуоресцентный слой
- Osyris 3000 наносится:
  - распылением
  - окунанием
  - кистью
- В случае нанесения материала кистью, детали должны быть предварительно обработаны, даже если они горячие
- Защитную пленку можно удалить с помощью:
  - растворителя (бензина, треххлористого этилена, уайт-спирита и других);
  - тряпки, пропитанной растворителем;
  - последовательного погружения и выдерживания в двух ваннах в течение необходимого времени, 5- 30 минут;
  - бензина, содержащего 1% готового эмульгатора: нанести на 10-30 минут или больше (если требуется), высушить, промыть горячей водой, протереть;
  - щелочного раствора при температуре 85 или 95°C: погрузить в раствор; постоянно перемешивая, выдержать необходимое время (15-30 минут или больше), промыть горячей водой, протереть.
- Мы рекомендуем следующий состав растворителя:
  - силикат натрия: 0,5 %
  - тринатрийфосфат: 1 %
  - карбонат натрия: 1 – 2 %.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>TOTAL OSYRIS 3000</b>	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	874
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	32
Температура вспышки	ASTM D92	°C	206
Температура застывания	ASTM D97	°C	-18

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**OSYRIS 3000**  
Обновление: 05/08  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.