

# VALONA MS 15 F



Металлообработка



Масляная СОЖ для несложных операций металлообработки. Не содержит хлора.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Обработка черных и цветных металлов.
- **СОЖ VALONA MS 15 F** предназначена для несложных операций металлообработки.
- Не окрашивает медь и ее сплавы.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **VALONA MS 15 F** производится на основе очищенных базовых минеральных масел.
- Благодаря хорошей текучести обладает очень хорошей способностью отводить продукты износа из зоны обработки и представляет собой компромисс между смазывающими и охлаждающими свойствами.
- Обладает хорошей окислительной стабильностью.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL VALONA MS 15 F	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Желтая прозрачная жидкость
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м <sup>3</sup>	855
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	16
Температура вспышки (открытый тигль)	ISO 2592	°C	200
Температура застывания	ISO 3016	°C	-9
Коррозия меди	ISO 2160	-	1a

